

Raportare stiintifica

privind rezultatele obtinute in cadrul proiectului

„Nanomateriale ecologice pe baza de chitosan pentru aplicatii de interes contemporan”

Contract de executie PN-III-P4-ID-PCE-2020-2717, NR. PCE 2/2021

Etapa 2 - Preparare de fibre C/QSC cu proprietati imbunatatite

Rezumatul etapei

Obiectivul principal al etapei a fost obtinerea de fibre chitosan/chitosan cuaternizat cu proprietati imbunatatite prin (i) utilizarea de umpluturi diverse, sau prin (ii) iminarea fibrelor cu aldehyde bioactive prin reactia de iminare in sistem heterogen. (i) Au fost stabilite conditiile optime pentru electrofilarea fibrelor prin investigarea calitatii acestora cu ajutorul microscopiei de baleaj. S-a reusit obtinerea de fibre cu integritate buna care formeaza netesute, la incapsularea de cantitati variabile de umpluturi de polifluorena (0.5 si 1%), nanoparticule de argint (0.5-5%), nanoparticule de oxid de cupru (0.5-5%) si hidroxiapatita (5-75%). In cazul utilizarii umpluturii de saruri anorganice (NaCl), contrar datelor de literatura care sugereaza faptul ca acestea favorizeaza electrofilarea, in cazul nostru nu s-a reusit obtinerea de nanofibre continue, cel mai probabil datorita faptului ca natura ionica a sarii impiedica producerea de legaturi de hidrogen intre cei doi polimeri policationici. In cazul carbunelui poros, s-a reusit obtinerea de membrane electrofilate, dar la o analiza atentata a morfologiei acestora prin analiza SEM se observa prezena de margele micrometrice, indiferent de conditiile de electrofilare aplicate si de cantitatea de carbune folosita. Un alt caz particular este cel al sarii sodice de diclofenac. Adausul de medicament, fie si de cantitati mici, a impiedicat obtinerea de fibre. Deoarece incapsularea de medicamente in fibre este importanta pentru dezvoltarea de biomateriale, s-a recurs la o metoda indirecta care a constat in incarcarea medicamentului in fibre prin metoda adsorptiei din solutie. Aceasta abordare a condus la incarcarea a 4% medicament. (ii) Iminarea nanofibrelor a fost realizata cu succes pentru o gama mare de aldehyde de origine naturala: saliciladehida, nitrosaliciladehida, vanilina, cinamaldehida, citral. S-a stabilit un protocol optim de iminare in sistem heterogen, care conduce la conversie maxima a gruparilor amina in unitati imina. Analiza SEM a indicat pastrarea morfologiei prin iminare, cu exceptia utilizarii citralului, caz in care s-a observat o crestere a rugozitatii fibrelor, pusa pe seama caracterului hidrofob al citralului, care a condus la o iminarea la suprafata, impiedicand accesul in interiorul fibrelor.

Investigarea impactului prezentei umpluturii asupra organizarii supramolecularare a fibrelor prin analiza de raze X si microscopie in lumina polarizata, a indicat prezena nanoparticulelor de argint si oxid de cupru si a hidroxiapatitei demonstrand faptul ca ele nu sunt dizolvate/distruse in mediul de electrofilare. In cazul poliflurenei si a sarii de diclofenac nu au fost observate modificari substantiale ale difractogramelor de raze X, indicand lipsa de impact a acestora asupra organizarii lanturilor polimere, posibil si datorita procentului mic al acestora. Microscopia in lumina polarizata a indicat modificari ale birefringentei in acord cu natura umplurii. In cazul fibrelor iminate s-a remarcat o modificare a difractogramelor de raze X care sugereaza autoansamblarea unitatilor noi de imina formate in structuri stratificate.

**Director Project,
Dr. Habil. Luminita Marin**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marin".